

	FICHA TECNICA	NºRef.: P5
		Edición: 1
		Hoja: 1 de 2

RODAPIE P5 MDF 2440 X 90 X 22

Composición: Soporte: MDF en densidad 800 kg/m3 (EN 323) Recubrimiento: Lamina PVC. Cola: Adhesivo de Poliuretano reactivo de alta resistencia PUR.

Dimensiones en mm: Anchura: 90 (± 4% EN 324-1) Longitud: 2440 (± 2 mm – max ± 5 mm EN 324-1) Espesor: 22 (± 0,15 EN 324-1)	
Embalaje: En paquetes de 6 unidades.	
Precauciones a tomar: Temperatura de reblandecimiento superior a los 100°. No apto para ambientes húmedos. Los productos recomendados para el montaje e molduras recubiertas con termofusibles base EVA o PUR son: siliconas neutras, cola de montaje (sin disolventes) y masillas de poliuretano (sin disolventes). Los selladores de silicona neutra tipo oxima, exentos de disolventes, son los utilizados en el encolado de espejos. Las siliconas ácidas desprenden ácido acético que puede atacar los termofusibles base EVA. Igualmente todos los disolventes de evaporación lenta (xileno y tolueno), que pueden contener todos estos tipos de selladores, también atacan los termofusibles. Las colas de montaje ("los sin clavos"), adecuados para poliestireno expandido no contienen disolventes y también son indicados. Las colas de montaje normales tienen disolvente (xileno). A nivel orientativo sirve como indicación que contienen disolventes cuando aparece el pictograma de la llama, indicativo de la inflamabilidad. Hay que tener especial cuidado a la hora de ingletar el rodapié, es necesario sellar el inglete con algún tipo de cola blanca o transparente para evitar que se levante el papel, ya que es posible que el roce o la humedad puedan afectar la adherencia del mismo. El encolado del finish foil al soporte MDF con el Adhesivo de Poliuretano reactivo (PUR), ofrece una alta resistencia a la temperatura y a la humedad. Hay que tener especial cuidado a la hora de cubrir el rodapié con las cintas llamadas de "carrocero", ya que estas si no se retiran en menos de 24 horas pueden arrancar la pintura del papel. Es necesario que se cubra el rodapié con la cinta en el momento de pintar y que se retire lo antes posible. En el caso de que no se retire de inmediato, la cinta se deberá limpiar con un paño ligeramente humedecido con agua.	
Mantenimiento: Evitar la aplicación de cualquier producto que contenga ceras, disolventes y/o poliuretanos. Limpiar solo con un paño ligeramente humedecido con agua.	

ELABORADO Dpto. Producción	VERIFICADO	Fecha: 03/08/2010 Segunda versión: 07/03/11 Tercera versión: 08/07/2019
--------------------------------------	-------------------	--