

Ficha técnica del producto.

BARIPLUS 32-digital

Revestimientos

Características Generales

Producto	BARIPLUS 32-digital
Aplicación	Revestimiento de paredes
Soporte	MDF densidad 830 kg/m ³ (EN323)
Recubrimiento	Impresión digital directa con productos ultravioleta y acabado acrílico ultravioleta

Dimensiones en mm

Anchura útil	320 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Longitud	2600 mm (± 1 mm)	EN 324-1
Espesor	6 mm	EN 324-1

Ensayos realizados

Resistencia al manchado	Grado 5	EN 143323:2017
Resistencia a los líquidos fríos	Grado 5	EN12720
Corte cruzado	0	DIN EN ISO 2409:2013
Cold check	No hay cambios	1H 20° / 1H 60° 15 min Temperatura ambiente 40 ciclos
Resistencia al vapor de agua	Grado 5	EN 14323:2017
Resistencia al impacto	> 180 cm	EN 13323:2017
Resistencia al rayado	12.5 N	UNE EN 13986:2006 (Método A)

Embalaje

En paquetes de 5 unidades	4,16 m ²
Cajas por pallet	12 cajas por pallet

Instalación

Sobre estructura de rastreles

Precauciones

Resistencia a la luz	Nivel 7 escala de wool
----------------------	------------------------

Temp. de reblandecimiento 90°

No apto para ambientes húmedos
