



Ficha técnica del producto.

# Swiss Helvetic Performance Q7

## Suelos Laminados

### Características Generales

|                                 |              |          |
|---------------------------------|--------------|----------|
| Dimensiones: Largo x Ancho (mm) | 1380 x 193   |          |
| Espesor (mm)                    | 8            | EN 324-1 |
| Sistema de fabricación          | DPL          |          |
| Tablero Base                    | swissHDF eco |          |
| Sistema de instalación          | angle/angle  |          |
| Bisel                           | -            |          |

### Clasificación de producto

|                            |                                                           |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Tipo de uso                | 33 (Público, uso intenso)                                 | EN 13329  |
| Resistencia a la Abrasión  | AC 5                                                      | EN 13329  |
| Resistencia a los Impactos | IC 3                                                      | EN 13329  |
| Clasificación              | Calificación Antigua: M3    Calificación Nueva: C (fl) s1 | DIN 14041 |

### Datos técnicos

|                                    |                                               |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Densidad                           | 950 +/- 5%                                    | EN 323       |
| Contenido de Humedad               | 4-10%                                         | EN 322       |
| Resistencia Térmica (m²K)/W        | 0,059                                         | DIN EN 12667 |
| Eliminación                        | Adaptado para almacenaje, quemado y reciclado |              |
| Resistencia a la Tracción (N/mm²)  | >1,0                                          | EN 13329     |
| Resistencia al Deslizamiento       | DS                                            | EN 14041     |
| Emisión de Formaldehído            | E1 HDF    Clase E1                            | DIN EN 120   |
| Precisión Encaje entre Piezas (mm) | Promedio < 0,10    Máximo < 0,15              | EN 13329     |
| Comportamiento Hidrófugo           | < 8%                                          | EN 13329     |

### Valores físicos

|                                 |                       |          |
|---------------------------------|-----------------------|----------|
| Resistencia a la Abrasión       | >6000                 | EN 13329 |
| Prueba de Rueda de Mueble       | Sin cambios ni daños. | EN 425   |
| Desplazamiento de Pie de Mueble | Ninguna alteración.   | EN 424   |

### Modificaciones ópticas

|                                                               |                                                                              |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Resistencia a la luz                                          | Escala azul: No inferior Categoría 6<br>Escala gris: No inferior Categoría 4 | EN 13329 |
| Resistencia a las manchas<br>(Grupo 1: café, acetona)         | Grupo 1-3: Grado 5                                                           | EN 13329 |
| Resistencia a las manchas<br>(Grupo 2: artículos de limpieza) | Grado 5                                                                      | EN 13329 |
| Resistencia a quemadura de cigarrillo                         | Grado 4                                                                      | EN 13329 |

### Características electrostáticas

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| El voltaje medido a 23° y 25% humedad relativa es ≤ 2 kV         | EN 14041:2008 |
| Considerado Antiestático según test EN 815 y Norma EN 14041:2008 | EN 14041:2009 |